



# UNIAKUSTIK fine

Akustikplatte aus Weiss- oder Grauzement gebundener  
1.5 mm breiter Holzwolle



Weisszement (WZ)



Grauzement (GZ)

## ABMESSUNGEN

Dicke (mm)	25 / 35
Breite (mm)	600
Länge (mm)	600 / 1000 / 1200 / 2000 / 2400

Spezielle Formate auf Anfrage.

## EIGENSCHAFTEN

Brandkennziffer CH	6q.3
Brandverhaltensgruppe CH	RF 1
Brandverhalten EN	B-s1,d0 (WZ fine auch A2-s1,d0)
Wärmeleitfähigkeit	0.076 W/mK
Dampfdiffusionswiderstand	2 – 5 $\mu$
Ballwurfsicherheit	Klasse 1A
Abgabe von Asbest	Kein Gehalt
Abgabe von Formaldehyd	Emissionsklasse E1
Biegezugfestigkeit	Klasse 3/A ohne Belastung
Dauerhaftigkeit	Klasse C



## Raumklima

Holz ist nicht nur ein nachhaltiger und nachwachsender Rohstoff, sondern reguliert auch die Raumfeuchtigkeit, was für ein natürliches und angenehmes Raumklima sorgt.