


UNIAKUSTIK superfine

Akustikplatte aus Weiss- oder Grauzement gebundener
1 mm breiter Holzwolle



Weisszement (WZ)



Grauzement (GZ)

ABMESSUNGEN

Dicke (mm)	25 / 35
Breite (mm)	600
Länge (mm)	600 / 1000 / 1200 / 2000 / 2400

Spezielle Formate auf Anfrage.

EIGENSCHAFTEN

Brandkennziffer CH	6q.3
Brandverhaltensgruppe CH	RF 1
Brandverhalten EN	B-s1,d0 (WZ superfine auch A2-s1,d0)
Wärmeleitfähigkeit	0.076 W/mK
Dampfdiffusionswiderstand	2 – 5 μ
Ballwurfsicherheit	Klasse 1A
Abgabe von Asbest	Kein Gehalt
Abgabe von Formaldehyd	Emissionsklasse E1
Biegezugfestigkeit	Klasse 3/A ohne Belastung
Dauerhaftigkeit	Klasse C



Schallabsorption

UNIAKUSTIK-Platten reduzieren die Nachhallzeit, welche man als Störschall bezeichnet. Dies verbessert und optimiert die akustische Qualität des Raumes, die Verständlichkeit der Kommunikation sowie die gewollte Schallaufnahme wie z. B. von Musik.



