



UNIAKUSTIK extremefine

Panneau acoustique en laine de bois 0.5 mm de large liée au ciment blanc



Ciment blanc (WZ)

DIMENSIONS

Epaisseur (mm)	25 / 35
Largeur (mm)	600
Longueur (mm)	600 / 1000 / 1200 / 2000 / 2400

Formats spéciaux sur demande.

CARACTERISTIQUES

Indice d'incendie CH	6q.3
Groupe de réaction au feu CH	RF 1
Réaction au feu EN	B-s1,d0
Conductivité thermique	0.076 W/mK
Resistance à la diffusion de vapeur	2 - 5 μ
Protection chocs de ballon	Classe 1A
Teneur en amiante	Aucune teneur
Emission de Formaldehyd	Classe d'émission E1
Résistance à la flexion/traction	Classe 3/A sans charge
Durabilité	Classe C



Durabilité:

Les panneaux UNIAKUSTIK sont flexibles comme le bois et stable comme le ciment. Cette association fait, que les panneaux sont robustes et durables, même s'ils se trouvent en contact avec l'humidité. On peut les travailler avec tous les outils normaux pour travailler du bois, malgré leur part en ciment.