


UNIAKUSTIK superfine

Panneau acoustique en laine de bois 1 mm de large liée au ciment blanc ou gris



Ciment blanc (WZ)



Ciment gris (GZ)

DIMENSIONS

Epaisseur (mm)	25 / 35
Largeur (mm)	600
Longueur (mm)	600 / 1000 / 1200 / 2000 / 2400

Formats spéciaux sur demande.

CARACTERISTIQUES

Indice d'incendie CH	6q.3
Groupe de réaction au feu CH	RF 1
Réaction au feu EN	B-s1,d0 (WZ superfine aussi A2-s1,d0)
Conductivité thermique	0.076 W/mK
Resistance à la diffusion de vapeur	2 – 5 μ
Protection chocs de ballon	Classe 1A
Teneur en amiante	Aucune teneur
Emission de Formaldehyd	Classe d'émission E1
Résistance à la flexion/traction	Classe 3/A sans charge
Durabilité	Classe C



Absorption acoustique

Les panneaux UNIAKUSTIK réduisent le temps de réverbération, qui sont considérés comme des interférences. Cela améliore et optimise la qualité acoustique dans la salle, de la communication et la perception de son choix, par exemple de musique.



